

LEINOS 266

Holzlasur wässrig

Anwendung: Holzlasur auf Wasserbasis für alle Arten von Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für Nadelhölzer aber auch für Laubholz- und Harthölzer zur dekorativen Farbgebung und zum Schutz vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen. Nicht geeignet für die Endbehandlung von Fußböden, Treppen und anderen besonders stark beanspruchten Oberflächen.

Technische Eigenschaften: Holzlasur wässrig mit Bindemitteln auf Pflanzenölbasis, hochwertige Qualität zur Farbgebung und Schutzbeschichtung. Das Produkt zieht tief ins Holz ein und verleiht den Oberflächen eine samtig leuchtende, homogene Färbung, unter Erhalt der natürlichen Maserung.

Farbton: 002 Farblos, 022 Pinie, 041 Teak, 057 Schwedenrot, 062 Nussbaum, 063 Mahagoni, 072 Eiche, 082 Palisander, 102 Ebenholz, 202 Weiß, 212 Hellgrau, 403 Taubenblau, 731 Anthrazit.

Inhaltsstoffe: Wasser, Bindemittlemulsionen auf Naturölbasis, Carnaubawachs, Talkum, Trockenstoffe, Pigmente, Konservierungsstoffe.

Gebindegrößen: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l

Untergrund und Vorbereitung: Altanstriche restlos entfernen, da sie sonst durch die Lasur durchscheinen können. Zur optimalen Haftung das Holz mit 150er Körnung anschleifen. Der Untergrund muss schmutz- und fettfrei sein. Raum- und Oberflächentemperatur sollten nicht unter 16 °C liegen.

Verarbeitung: Eventuell vorhandene Haut vorsichtig entfernen. Erst danach gründlich durchrühren und gleichmäßig in Faserrichtung mit einem Lasurpinsel oder einer Lackrolle auftragen. Die Auftragsmenge des ersten Anstrichs richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes. Grundsätzlich sollte immer sparsam gearbeitet werden. Nach ca. 4-6 Std. Trockenzeit kann ein zweiter Anstrich erfolgen, um eine ausreichende Schutzwirkung zu erzeugen und den gewünschten Farbton zu erreichen. Vor einer Belastung der Flächen lässt man die Flächen idealerweise über Nacht aushärten. Holzlasur wässrig kann auch im Spritzverfahren verarbeitet werden. Zur Sicherheit und um die gewünschte Farbgestaltung zu erreichen immer einen Vorversuch durchführen. Spritzfähigkeit (Unverbindliche Richtwerte): Airless: Arbeitsdruck: 100-150 bar, Düsen 0,20 mm, Spritzwinkel: ca. 30°-40°, Filter ca. 100-180 Maschen. Hochdruck: Arbeitsdruck: 2,0-2,5 bar, Düse 0,20 mm, Niederdruck: Düse 0,20 mm.

Trocknungszeit: Der Erstauftrag ist in der Regel nach ca. 2 Std. staubtrocken, überarbeitbar nach 4-6 Std. und durchgetrocknet nach ca. 6-8 Std. Ausgehärtet ist die Lasur nach ca. 2 Tagen. Für eine sichere Trocknung und um Geruchsbildung zu vermeiden empfehlen wir immer den Einsatz eines Ventilators, der während der Trocknungsphase für eine ausreichende Luftzirkulation an der Anstrichoberfläche sorgt.

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Holzes werden für den Erstanstrich 60-90 ml/m² benötigt. Dies hängt sehr davon ab, ob die Flächen sägerau oder gehobelt sind und/oder geschliffen wurden. Für den Zweitauftrag werden dann etwa 40-50 ml/m² benötigt.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Nur mit Wasser. Empfohlene Menge 2-5 %. Nach dem Verdünnen kann sich die Lasur u. U. schneller absetzen. Für eine notwendige Nachreinigung der Arbeitsgeräte aufgrund von öligen Anhaftungen an Pinsel oder Rolle wird eine Seifenlösung (z. B. Spülmittel) empfohlen.

Lagerung und Haltbarkeit: Im geschlossenen Originalbinde ist das Produkt mindestens 1 Jahr haltbar. Kühl und trocken lagern.

LEINOS 266

Holzlasur wässrig

Besondere Hinweise: Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen. VOC-Gehalt: 30 g/l. EU-Grenzwert: 130 g/l (Kat. a). GISCODE: BSW20 / EAK: EAK 08 01 20

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) – Kann allergische Reaktionen verursachen. Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026