

LEINOS 611

Profi-Fixativ

Anwendung: Innen und Außen anwendbar. Rein mineralisches Wasserglas ohne organische Bestandteile zur Grundierung und Festigung mineralischer Untergründe und als Verdünnungsmittel für LEINOS ProfiSol-Fassadenfarben.

Technische Eigenschaften: Hoch Verkiesselungsfähig. Langlebige UV- und Abwitterungsbeständigkeit. Wasserdampf und CO₂ durchlässig. Nicht brennbar. pH-Wert 11. Vorbeugend gegen Schimmel und Algenbefall. Wasserverdünnbar, Lösemittelfrei, ohne Konservierungsmittel und Biozide.

Farbton: Farblos transparent.

Inhaltsstoffe: Rein mineralisches Wasserglas, ohne organische Zusatzstoffe, 0 % (VOB/C DIN 18363 2.4.1.).

Gebindegrößen: 5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Sämtliche Oberflächen sind gemäß VOB Teil C DIN 18363 bzw. der BFS-Merkblätter fachgerecht vorzubereiten. Der Untergrund muss mineralisch, porös, benetzbar, sauber, trocken und tragfähig, sowie frei von trennenden und ausblühungsfreien Substanzen sein.

Verarbeitung: LEINOS Profi-Fixativ ist als Grundierung und Verdünnung verarbeitungsfertig eingestellt. Eine „Verglasung“ des Untergrundes ist auf jeden Fall zu vermeiden. Unsichere Untergründe müssen individuell beurteilt und Musterflächen zum Anstrichaufbau angelegt werden. Kalk- und Zementputze P1-P3: Auf Sinterhaut überprüfen und ggf. entfernen. Mit LEINOS Profi-Fixativ grundieren. Luftkalkputze aushärten lassen und immer bemustern. Lehm: Auf Ausgleichfeuchte trocknen lassen, loses Korn entfernen, in mehreren Schichten sättigend grundieren. Überstände gleichmäßig verteilen. Altanstriche und WDVS: Gründliche Reinigung, gut durchtrocknen lassen, anschließend grundieren.

Trocknungszeit: Mindestens 12 Stunden, nicht unter +8 °C verarbeiten. LEINOS Profi-Fixativ nicht in der direkten Sonne und auf aufgeheizten Untergründen verarbeiten. Frische Anstriche vor Regen schützen.

Verbrauch: Mittlere Reichweite bei einer Grundierung ca. 0,04 kg/m² auf glatten, normal saugenden Untergründen. Der genaue Verbrauch ist an einer Musterfläche zu ermitteln.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Die Reinigung von Werkzeugen, Untergründen und verschmutzter Kleidung erfolgt unmittelbar und gründlich mit Wasser.

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossen mindestens 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde und verdünnter Ansatz sind nicht lagerfähig.

LEINOS 611

Profi-Fixativ

Besondere Hinweise: LEINOS Silikatfarben, Silikat-Streichputze, sowie die LEINOS Fassadenfarben UniverSil und ProfiSol zeichnen sich besonders für die historische Bausubstanz, aber auch für Anwendung in der modernen Architektur aus. Im Gegensatz zu den herkömmlichen, mit Kunstharzen gebundenen Farben, bilden silikatische Anstrichstoffe nach der Trocknung keinen Anstrichfilm, sondern eine Anstrichschicht. Die Alterung dieser silikatischen Anstrichstoffe erfolgt durch einen kontinuierlichen, sehr langsamen Schichtdickenabbau. In der Fachliteratur wird dieses Verhalten als „Kreiden“ bezeichnet. Dieses Kreiden ist eine materialtypische Eigenschaft und KEIN Produktmangel. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist das Material vor der Verarbeitung unbedingt gründlich aufzurühren und zu sieben, damit eingetrocknete Farbteilchen vom Eimerrand oder Deckel entfernt werden. Dies sind materialtypische Eigenschaften und KEIN Produktmangel. VOC: 0 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a) / GISCODE: M-SK02 / EAK: 08 01 12

Gefahrenhinweise: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Enthält: Kieselsäure, Kaliumsalz, Molverhältnis > 3,2 (<40%). Kann die Atemwege reizen.

GHS-07 /
Achtung



Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Spritznebel vermeiden.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026