

LEINOS 632

Effekt-Spachtel

Application: Für die exklusive, diffusionsoffene Wandgestaltung im Wohnbereich.

Caractéristiques Techniques: Nach Durchtrocknung transparenter Lasur-Spachtel mit metallischem Glanz. Wasserdampfdurchlässig. Einfärbbar mit LEINOS Pigment-Konzentraten 668. LEINOS Perlglanz-Pigmente 668 eignen sich nicht zum Einfärben des Effekt-Spachtels 264.

Couleur: 632 Metallic-Silber. Weitere Farben auf Anfrage. In Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668 individuell abtönbar. Ausnahme: Pigment-Konzentrat in Sterling-Silber 340 und Gold-Satin 345.

Ingrédients: Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Methylcellulose, Talkum, Calciumcarbonat, Tonerde, Mineralpigmente, Benzisothiazolinon.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l

Support et Préparation: Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss chemisch neutral, fest, trocken, sauber, fett- und staubfrei, und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. Den Untergrund, je nach gewünschtem Ergebnis, zunächst mit LEINOS Glätt- und Strukturspachtel 684 und mit Tiefengrund 620 1:1 mit Wasser verdünnt grundieren. Alternativ mit Naturharz-Dispersionsfarbe 660 deckend streichen, um einen fein strukturierten Untergrund zu erhalten. Den Effektspachtel 632 mit etwa 10 % Pigment-Konzentrat 668 individuell einfärben. Zum Erreichen von Pastell-Tönen nimmt man zur Hälfte Pigment-Konzentrat 668 weiß und ein weiteres farbiges Pigment-Konzentrat.

Traitement: Raum- und Oberflächentemperatur über 15 °C. A. Spachteln: Mit einem Japanspachtel o. ä. den eingefärbten Effekt-Spachtel 632 in der gewünschten Technik dünn auftragen. Es sollen mindestens 2, besser 3 Arbeitsgänge durchgeführt werden. Dies kann im selben oder in unterschiedlichen Farbtönen geschehen. Die jeweils vorhergehende Schicht muss getrocknet sein. B. Nachbearbeitung: Die farbig gestaltete Wand kann nach der Trocknung mit einer Lammfell-Polierscheibe zu edlem Seidenglanz poliert werden. Zusätzlichen Schutz der Oberfläche erreicht man durch die weitere Verwendung von LEINOS Wand-Wachsfinish 350. Transparenz und Farbtiefe werden durch das Wachsen erheblich gesteigert. C. Tipp: LEINOS empfiehlt, die Spachtelung zunächst auf einer beschichteten Musterplatte auszuprobieren, um Farbauswahl und Technik beurteilen zu können.

Temps de Séchage: Überspachtelbar nach 2-3 Stunden, polierbar nach ca. 24 Stunden.

Consommation: Zwischen 30 und 70 g/m² pro Arbeitsgang je nach Art der Gestaltung und Verarbeitungsweise.

Diluants et Produits de Nettoyage: Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Stockage et Durée de Conservation: Original verschlossenen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Remarques Particulières: VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 12 / GISCODE: M-DF 03

Mentions de danger: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

LEINOS 632

Effekt-Spachtel

Conseils de prudence: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 18. März 2026