

LEINOS 646

Lasur-Binder

Application: Innen. Zur Herstellung von farbigen, diffusionsoffenen Wandlasuren in Verbindung mit LEINOS Pigment Konzentraten 668.

Technical Characteristics: Sehr gut wasserdampfdurchlässig, vergilbungsfrei, wasserverdünnbar. Sehr ergiebiges Konzentrat. Daher muss der Lasurbinder 646 vor der Verarbeitung im Verhältnis 1: 5 bis 1: 6 mit Wasser gemischt werden.

Color: Ohne Abtönung nach der Durchtrocknung nahezu farblos. Individuell eintönbar mit den Leinos Pigment-Konzentraten 668.

Ingredients: Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Methylcellulose, Pottasche, Benzisothiazolinon.

Package Sizes: 750ml / 2,5l / 10l

Substrate and Preparation: Vor Gebrauch sorgfältig umrühren! Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. Der Untergrund sollte gleichmäßig weiß sein, damit die Farbtöne der Lasurtechnik schön zur Geltung kommen (z. B. gestrichen mit LEINOS Raumweiß 650 oder LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe 660, LEINOS Streich- und Rollputz Mediterran 680 oder LEINOS Streich- und Rollputz Fein 685).

Processing: Mit Bürste bzw. Pinsel, Schwamm oder Baumwollwickel. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C. Den Lasurbinder 646 im Verhältnis 1:5-1:6 mit Wasser mischen. LEINOS Pigment Konzentrat auf Wasserbasis 668 in kleinen Mengen direkt in den verdünnten Lasurbinder 646 einrühren. Zügig durchlasieren, damit die Lasur nicht antrocknet und Ränder bildet. Nach einer Zwischentrocknung von 2-4 Stunden jeweils die nächste Schicht auftragen. Mindestens 2, besser 3 Schichten lasieren. Dabei immer von hell nach dunkel arbeiten. Pro Tag nicht mehr als 2-3 Lasur-Schichten aufbringen, um den Untergrund nicht aufzuweichen. Bitte beachten: Während des Verarbeitens die Lasur immer wieder aufrühren!

Drying Time: Angetrocknet nach 2-4 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

Consumption: Von dem mit Wasser verdünnten, gebrauchsfertigen Lasurbinder 646 werden ca. 1 Liter für 15 m² benötigt. Das entspricht etwa 70 ml/m² Wandfläche (15 ml/m² unverdünnt), kann jedoch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Thinning and Cleaning Agents: Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Storage and Shelf Life: Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen! Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Geöffnete Gebinde oder verdünnten Lasurbinder sofort verbrauchen.

Special Notes: VOC-Gehalt: <1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 03

Hazard statements: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Precautionary statements: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

LEINOS 646

Lasur-Binder

To achieve optimal results, please observe the Technical Data Sheets of all products used. The information is based on the current state of our knowledge and experience. However, it does not constitute a guarantee of product properties and does not establish a contractual legal relationship. With the publication of this Technical Data Sheet, all previous information becomes invalid. Status: 18. März 2026