

LEINOS 845

Decklack-Mix

Anwendung: Decklackierung für die dekorative Schlussbeschichtung oder den Renovierungsanstrich von Holz-, Metall- oder Steinzeugoberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für maßhaltige Holzbauteile wie z. B. Fenster und Türen, begrenzt maßhaltige Holzbauteile wie z. B. Gartenhäuser, Dachuntersichten, Außentore und nicht maßhaltige Holzbauteile wie z. B. Zäune, Carports und Palisaden. Decklack kann sowohl für Heizkörper als auch Bodenflächen wie z. B. Holztreppen oder -fußböden eingesetzt werden. Nicht auf eloxiertem Aluminium und verzinkten Oberflächen anwendbar.

Technische Eigenschaften: Hohe Wetter- und Lichtbeständigkeit, vergilbungsarm, hohe Deckkraft/gute Kantenabdeckung, biozidfrei. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine seidenglanzende Oberfläche.

Farbton: Maschinell abgetönt nach NCS oder RAL-Farbpaletten. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Inhaltsstoffe: Bindemittel auf Pflanzenölbasis, Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Pigmente (je nach Farbton), mineralische Füllstoffe, Additive, Trockenstoffe.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l

Untergrund und Vorbereitung: Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein. Wir empfehlen eine Grundierung mit LEINOS Vorstreichfarbe 810 und einen Zwischenschliff mit 150/180er Körnung. Bei stark saugenden Oberflächen kann ein dreifacher Aufbau mit LEINOS Grundieröl 220, Vorstreichfarbe 810 und Schlusslackierung sinnvoll sein. Bei farbigen Anstrichen kann die Vorstreichfarbe im Verhältnis 10:1 mit Decklack gemischt werden. Harzstellen auskratzen und mit LEINOS Verdünnung 200 reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern.

Verarbeitung: Produkt ist verarbeitungsfähig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Auftrag durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit und Haftung mit dem Untergrund zu prüfen. Während der Verarbeitung/Trocknung Flächen vor Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasserbildung schützen. Zwischen den Arbeitsgängen Grundierung und Zwischenbeschichtung nach der Trocknung leicht anschleifen (P180). Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen! Nach Bedarf kann ein zweiter Auftrag mit Decklack erfolgen. Der endgültige Glanzgrad stellt sich 2-3 Wochen nach der Verarbeitung ein. Spritzfähigkeit (Unverbindliche Richtwerte): Airless: Arbeitsdruck 120 - 160 bar, Feine Oberflächen (Schränke, Zierleisten, Möbel): Düse 0,28 – 0,33 mm, Allgemeine Malerarbeiten (Türen, Wände, Decken): Düse 0,33 - 0,38 mm, Pistolenfilter 200 Maschen. Hochdruck: Arbeitsdruck 2,0 - 2,5 bar, Düse ca. 0,28 - 0,33 mm. Niederdruck: Arbeitsdruck 0,2 - 0,8 bar, Düsengröße: für Lackfarben 1,6 - 1,8 mm.

Trocknungszeit: Staubtrocken nach ca. 8 Stunden, griffest nach ca. 12 Stunden. Schleif- und überstreichbar nach 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen. Bei niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Überschreitung der maximalen Schichtstärke kann sich die Durchtrocknung wesentlich verzögern.

Verbrauch: Ca. 70-100 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: LEINOS Verdünnung 200.

LEINOS 845

Decklack-Mix

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Besondere Hinweise: Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! VOC-Gehalt: 320 g/l, EU-Grenzwert: 400 g/l (Kat. e). EAK: 08 01 11 / GISCODE: BSL10

Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Cobaltoctoat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Allergikerhotline: 04163 - 86 747 0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 18. März 2026